









# Caratteristiche tecniche le porcellane

Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

# E\_motion










TECHNICAL FEATURES LE PORCELLANE >> Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)  
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN LE PORCELLANE >> Gemäß den Normen EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)  
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LE PORCELLANE >> Conformes aux Normes EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)  
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LE PORCELLANE >> Conforme con las Normas EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)  
 Технические характеристики плитки из белой глины соответствуют нормам EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
 <p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	<p>l &gt; 12cm</p> <p>•Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted deviation from a manufacturer's dimensions) max Länge und breite (zulässige Abweichung von den herstellungsmassen) max. Longueur et largeur (deviation admissible de la dimension de fabrication) Largura y anchura (desviación admisible de la dimensión de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от заявленного размера)</p> <p>±0,5%</p> <p>•Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla media di 10 campioni) max±0,5% Length and width (admitted deviation from an average of 10 samples) max±0,5% Länge und breite (zulässige Abweichung beim durchschnitt von 10 Mustern) max±0,5% Longueur et largeur (deviation admissible sur une moyenne de 10 échantillons) ±0,5% max Largura y anchura (desviación admisible de la media de 10 muestras) ±0,5% max Длина и ширина (допустимое среднее отклонение на 10 образцов) max±0,5%</p> <p>±0,3% ±10%</p> <p>•Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина •Rettilinearità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten Arêtes droites - Rectilinearidad cantos - Прямолинейность углов •Ortogonalità in % - Squareness in % - Rechtwinkligkeit in % Orthogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в % •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planeidad - Плоскостность •Curvatura del centro - Centre curvature - Déformation du centre - Curvatura del centro - Кривизна центра •Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла •Svergoiamento - Gauchissement - Warpage Abarquillado - Перегнуто с итальянского на русский:</p> <p>±0,5%</p> <p>•Qualità della superficie Surface quality Qualität der oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности</p> <p>95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Rettificato</p> <p>± 0,07%</p> <p>± 3%</p> <p>± 0,05%</p> <p>± 0,05%</p> <p>+0,5%/-0,3%</p> <p>+0,5%/-0,3%</p> <p>±0,5%</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua Водопоглощение</p>	EN ISO 10545-3	E > 10%	<p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб</p> <p>Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом</p>	EN ISO 10545-4	<p>sp.&gt;=7,5mm: min 12 N/mm²</p> <p>sp.&gt;=7,5mm: min 600 N</p>	<p>20 N/mm²</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует</p>
 <p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения</p>	EN ISO 10545-8	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>6,2 Mk<sup>-1</sup></p>
 <p>Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур</p>	EN ISO 10545-9	<p>*Metodica di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren greifbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponibles *Имеющийся способ испытания</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый</p>
 <p>Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру</p>	EN ISO 10545-11	<p>Richiesta Required Requis Gefordert Requerida Запрос</p>	<p>*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый</p>
 <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</p>	EN ISO 10545-13	<p>Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante Согласно указаниям производителя</p> <p>GB min.</p>	<p>GLA**</p> <p>GA**</p>
 <p>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурированной плитки</p>	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	<p>5</p>

\* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori.  
The feature is valid for the tiles and not for the decors.  
Das Merkmal ist nur gültig für die fliesen und nicht für die Dekore.  
La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors.  
La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.  
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.

\* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
\* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.  
\* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.  
\* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.  
\* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
\* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.



TIPOLOGIA Product typology Produkttypologie Typologie de produit Tipo de producto типология	FORMATO Sizes Maben Dimensions Formato формат	CONFEZIONE X SCATOLA Packing x box Verpackung x karton Conditionnement x boîte Embalaje x caja упаковок в коробке			CONFEZIONE X PALLET Packing x pallet Verpackung x palette Conditionnement x palette Embalaje x palet упаковок в паллете		
		pz./stk. pcs.	m <sup>2</sup>	kg.	box/Karton/ boîte	m <sup>2</sup>	kg.
 9 rettificato/rectified pavimento	cm 34x34	pz./stk. pcs. 11	m <sup>2</sup> 1,272	kg. 24,20	box/Karton/ boîte 44	m <sup>2</sup> 55,95	kg. 1.089,80
	inches 13 1/2"x13 1/2"	pcs. 11	sq. ft. 13,69	lbs. 53,24	box 44	sq. ft. 602,18	lbs. 2.422,56
 10 rettificato/rectified rivestimento	cm 24x55	pz./stk. pcs. 8	m <sup>2</sup> 1,056	kg. 19,50	box/Karton/ boîte 48	m <sup>2</sup> 50,69	kg. 961,00
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 8	sq. ft. 11,366	lbs. 42,90	box 48	sq. ft. 545,54	lbs. 2.139,20
 dec sixties dec wallpaper	cm 24x55	pz./stk. pcs. 2	m <sup>2</sup> 0,264	kg. 4,80			
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 2	sq. ft. 2,84	lbs. 10,56			
 mos tartan	cm 24x55	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,528	kg. 9,60			
	inches 9 1/2"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 5,682	lbs. 21,12			
 rettificato/rectified dec digiflowers	cm 72x55	pz./stk. pcs. 3	m <sup>2</sup> 0,396	kg. 7,30			
	inches 28 3/8"x21 5/8"	pcs. 3	sq. ft. 4,26	lbs. 16,06			
 rettificato/rectified list sixties	cm 11,5x55	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,253	kg. 4,80			
	inches 4 1/2"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 2,72	lbs. 10,56			
 rettificato/rectified list wall paper	cm 7,5x55	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,165	kg. 3,20			
	inches 3"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 1,77	lbs. 7,04			
 rettificato/rectified list tartan	cm 6,5x55	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,143	kg. 2,80			
	inches 2 5/8"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 1,53	lbs. 6,16			
 matita	cm 3x55	pz./stk. pcs. 4	m <sup>2</sup> 0,066	kg. 1,20			
	inches 1 1/4"x21 5/8"	pcs. 4	sq. ft. 0,71	lbs. 2,64			