


## <u>Marmi di Impronta</u>

### **VOCE DI CAPITOLATO**

#### **DESCRIZIONE DEL MATERIALE**

Gres Porcellanato





	COLORI		FORMATI	SPESSORE
	Bianco Lasa	V2	SUPREME LAPPATO RETTIFICATO (6 mm)	
	Statuario Bianco	V2	120x280	6 mm
	Calacatta Oro	V3	<u>LAPPATO RETTIFICATO (9 mm)</u> 120x120   120x60	
I I H	Nero Marquinia	V2	NATURALE RETTIFICATO (9 mm)	9 mm
	Amazzonite Verde	V2	120x60	

#### DESCRIZIONE DEL PROCESSO certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

**UGL:** Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm2 garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

GL: Lastre ottenute per pressatura di un supporto di atomizzato di argille nobili, la superficie è smaltata con graniglie e smalti vetrosi, le colorazioni si ottengono grazie all'impiego di ossidi coloranti di elevata purezza. La decorazione è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale che offre una qualità estetica ineguagliabile permettendo di ricreare innumerevoli venature con alta definizione e precisione nel dettaglio. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1200°C. A seguito della cottura, il trattamento di lappatura rende la superficie lucida e setosa al tatto, caratteristiche tipiche delle pietre naturali.

### GREEN BUILDING SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA

Le piastrelle della collezione Marmi di Impronta sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato	
Finitura	
Colore	Tipo



























# Marmi di Impronta

















PAVIMENTO

FACCIATE VENTILATE

INTERNO RESIDENZIALE

ESTERNO RESIDENZIALE

INTERNO PUBBLICO

TERNO PUBBLICO

TRAFFICO PESANTI

#### TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

Conforming a norme EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev  $\leq$  0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA			VALORE PRODOTTO
				7cm ≤ N < 15 cm		Rettificato
			Lunghezza e larghezza	(mm) ±0.9	(%) (mm) ±0.6 ±2.0	±0.2 %
- Innumum	Dimensioni	EN ISO 10545-2 -	Spessore	±0.5	±5.0 ±0.5	±5 %
			Rettilineità spigoli	±0.75	±0.5 ±1.5	±0.2 %
			Ortogonalità	±0.75	±0.5 ±2.0	±0.2 %
			Planarità	±0.75	±0.5 ±2.0	±0.2 %
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto	95 % min.	95 % min.	
	Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			< 0,1 %
	Resistenza alla flessione		Valore medio 35 N/mm2 min.			45 N/mm²
Ť	Sforzo di rottura	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			2300 N (9 mm) - 1350 N (6 mm) 12500 N (20 mm)
	Resistenza all'abrasione profonda	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.			Medio < 150 mm3
	Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato			6,8 MK-1
]=	Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1			* Resistente
	Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1			* Resistente
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Valore dichiarato			* Resistente
2	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato			* Resistente
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina		UB min.			UA
K	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato			* Resistente
		EN 16165	Annex A			Valore dichiarato
4	Resistenza alla scivolosità	EN 16165 -	Annex B			Valore dichiarato
		B.C.R.A D.M.236/89	Dove richiesto			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
		ANSI A326.3	Dove richiesto			≥ 0,42 Wet







# Marmi di Impronta









INTERNO RESIDENZIALE

INTERNO PUBBLICO

#### TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

Conforming a norme EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev  $\leq$  0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA			VALORE PRODOTTO
					≥ 15 cm	Rettificato
			Lunghezza e larghezza	(%) ±0.6	(mm) ±2.0	±0.2 %
			Spessore	±5.0	±0.5	±05 %
			Rettilineità spigoli	±0.5	±1.5	±0.2 %
			Ortogonalità	±0.5	±2.0	±0.2 %
وتوتوتونوا	Dimensioni	EN ISO 10545-2	Planarità	±0.5	±2.0	±0.2 %
			Curvatura del centro	±0.5	±2.0	
			Curvatura dello spigolo	±0.5	±2.0	
			Svergolamento	±0.5	±2.0	
			Qualità della superficie		le esente da difetti visibili	
			чиана исна зиретное	33 // delle plastiel	ie esente da diretti visibili	
•	Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Conforme
ı	Resistenza alla flessione		Min 35 N/mm2			Conforme
<b>†</b> †		EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N			
	Sforzo di rottura		sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme
0	Resistenza all'abrasione	EN ISO 10545-7	Richiesta			Vedi il minimale
<b>←∫</b> →	Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile			6,8 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile			* Resistente
N	Determinazione della resistenza al cavillo	EN ISO 10545-11	Richiesta			* Resistente
攀	Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Richiesta			* Resistente
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Come dichiarato dal produttore			* Resistente
A	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile			* Resistente
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina		GB min.			Conforme
*	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato			* Resistente
K	Coefficiente di attrito (scivolosità)	B.C.R.A D.M.236/ 89	Dove richiesto			Valore disponibile a richiesta