

Silver Grain + Ceppo di Gré








VOCE DI CAPITOLATO

Descrizione del materiale

Piastrelle in Gres Porcellanato. Classificate nel GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$.
 Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. G



Download
 Catalog

	COLORI	FORMATI e SUPERFICI	SPESSORI
	Silver Grain White V2		
	Silver Grain Beige V2	<u>Mega Naturale Rettificato (6 mm)</u> 120x280	
	Silver Grain Grey V2	<u>Naturale Rettificato (9 mm)</u> 120x120 . 60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60	6 mm
	Silver Grain Taupe V2	<u>Antislip Rettificato (9 mm)</u> 60x120 . 60x60	9 mm
	Silver Grain Dark V2	<u>Area Plus (9 mm)</u> 60x120	20 mm
	Ceppo di Gré Grey V2	<u>Open Antislip Rettificato (20 mm)</u> 60x120 . 80x80 . 60x60	
	Ceppo di Gré Dark V2		

Descrizione del processo certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

UGL: Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm² garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

Green building sostenibilità ambientale certificata

Le piastrelle della collezione Silver Grain+Ceppo di Gré sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS - ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato _____

Finitura _____

Colore _____ Tipo _____



放射能水平A类



EN 14411



Silver Grain + Ceppo di Gré

VOCE DI CAPITOLATO



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



FACCIATE VENTILATE



INTERNO RESIDENZIALE



ESTERNO RESIDENZIALE



INTERNO PUBBLICO



ESTERNO PUBBLICO














TRAFFICO PESANTE

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

CONFORME A NORME

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO	
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
 Dimensioni	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Spessore Rettilinearità spigoli Ortogonalità Planarità Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto	±0.9	±0.6 ±2.0
			±0.2 %	±0.2 %
			±0.5	±5.0 ±0.5
			±5 %	±0.2 %
			±0.75	±0.5 ±1.5
			±0.2 %	±0.2 %
 Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Rettificato < 0,1%	
			 Resistenza alla flessione  Sforzo di rottura	EN ISO 10545-4
 Resistenza all'abrasione profonda	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.		
			 Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8
 Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1		
			 Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato		
			 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14
 Coefficiente di attrito (scivolosità)	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3	Dove richiesto		
			Valore dichiarato	
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
			≥ 0,42 Wet	

