

Terre







VOCE DI CAPITOLATO

Descrizione del materiale

Piastrelle in Gres Porcellanato. Classificate nel GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$.
 Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. G



Download
Catalog

	COLORI		FORMATI e SUPERFICI		SPESSORI	
	Bianco	V2	REAL UP + STRIDE UP Naturale Rettificato (9 mm) 120x120 . 60x120 . 80x80 . 40x80 . 60x60 . 30x60 Antislip Rettificato (9 mm) 60x120 Open Antislip Rettificato (20 mm) 60x120			
	Avorio	V2				
	Canapa	V2				9 mm
	Senape	V2				20 mm
	Cotto	V2				
	Cenere	V2				

Descrizione del processo certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

UGL: Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm² garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

Green building sostenibilità ambientale certificata

Le piastrelle della collezione Terre sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS - ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato _____

Finitura _____

Colore _____ Tipo _____



放射性水平A类



EN 14411



Terre

VOCE DI CAPITOLATO



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



FACCIATE VENTILATE



INTERNO RESIDENZIALE



ESTERNO RESIDENZIALE



INTERNO PUBBLICO



ESTERNO PUBBLICO



TRAFFICO PESANTE

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

CONFORME A NORME

 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO
	EN ISO 10545-2		$7\text{cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm) $N \geq 15\text{ cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza	± 0.9
		Spessore	± 0.5
		Rettilinearità spigoli	± 0.75
		Ortogonalità	± 0.75
		Planarità	± 0.75
	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto	95% min. 95% min.
		Assorbimento d'acqua %	$E_v \leq 0,5\%$
		Resistenza alla flessione	Valore medio 35 N/mm ² min.
		Sforzo di rottura	$sp. > 7,5\text{ mm}$: min 1300 N $sp. < 7,5\text{ mm}$: min 700 N
		Resistenza all'abrasione profonda	175 mm ³ max.
		Coefficiente di dilatazione termica lineare	Valore dichiarato
	EN ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici	Test superato in accordo con iso 10545-1
		Resistenza al gelo	Test superato in accordo con iso 10545-1
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Valore dichiarato
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Valore dichiarato
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	UB min.
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	Valore dichiarato
	EN 16165	Annex A	Valore dichiarato
		Annex B	Valore dichiarato
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto
		ANSI A326.3	Dove richiesto
			$> 0,40\text{ Dry} / > 0,40\text{ Wet}$
			$\geq 0,42\text{ Wet}$

