

I Cementi






VOCE DI CAPITOLATO

Descrizione del materiale

Piastrelle in Gres Porcellanato. Classificate nel GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$.
 Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. G



Download
Catalog

	COLORI	FORMATI e SUPERFICI	SPESSORI
	White V2	Mega Naturale Rettificato (6 mm) 120x280 REALUP/STRIDEUP - Naturale Rettificato (9 mm) 120x120 . 60x120 . 80x80 . 60x60 . 30x60 Antislip Rettificato (9 mm) 60x120 Open Antislip Rettificato (20 mm) 60x120 . 60x60	6 mm 9 mm 20 mm
	White Ciottolo V2		
	Beige V2		
	Flax V2		
	Flax Ciottolo V2		
	Taupe V2		
	Greige V2		
	Greige Ciottolo V2		
	Grey V2		
	Dark V2		

Descrizione del processo certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

UGL: Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm² garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

Green building sostenibilità ambientale certificata

Le piastrelle della collezione I Cementi sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS - ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato _____

Finitura _____

Colore _____ Tipo _____

I Cementi

VOCE DI CAPITOLATO



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



FACCIATE VENTILATE



INTERNO RESIDENZIALE



ESTERNO RESIDENZIALE



INTERNO PUBBLICO



ESTERNO PUBBLICO



TRAFFICO PESANTE

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

CONFORME A NORME

 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_v \leq 0,5\%$

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO
	EN ISO 10545-2		$7\text{cm} \leq N < 15\text{ cm}$ (mm) $N \geq 15\text{ cm}$ (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza	$\pm 0,9$
		Spessore	$\pm 0,5$
		Rettilinearità spigoli	$\pm 0,75$
		Ortogonalità	$\pm 0,75$
		Planarità	$\pm 0,75$
	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto	95% min. 95% min.
		Assorbimento d'acqua %	$E_v \leq 0,5\%$
		Resistenza alla flessione	Valore medio 35 N/mm ² min.
		Sforzo di rottura	$sp. > = 7,5\text{ mm}$: min 1300 N $sp. < 7,5\text{ mm}$: min 700 N
		Resistenza all'abrasione profonda	175 mm ³ max.
		Coefficiente di dilatazione termica lineare	Valore dichiarato
	EN ISO 10545-8	Resistenza agli sbalzi termici	Test superato in accordo con iso 10545-1
		Resistenza al gelo	Test superato in accordo con iso 10545-1
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	Valore dichiarato
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	Valore dichiarato
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	UB min.
		Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	Valore dichiarato
	EN ISO 10545-14	Annex A	Valore dichiarato
		Annex B	Valore dichiarato
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto
		ANSI A326.3	Dove richiesto
			$> 0,40\text{ Dry} / > 0,40\text{ Wet}$
			$\geq 0,42\text{ Wet}$

