

Ardesia



VOCE DI CAPITOLATO

DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Gres Porcellanato - Classificate nel GRUPPO BIa UGL CON $Ev \leq 0,5\%$.
 Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. G



Download
Catalog

COLORI		FORMATI	SPESSORE
	Bianco	V3	6 mm
	Beige	V3	
	Taupe	V3	9 mm
	Grey	V3	20 mm
	Grafite	V3	

DESCRIZIONE DEL PROCESSO certificato secondo lo standard di qualità ISO 9001

Prodotto ottenuto da materie prime di elevato pregio e purezza quali argille chiare, fondenti felspatici, caolini, sabbie e pigmenti ceramici colorati. La pressatura si realizza con presse idrauliche che consentono di avere sul prodotto una pressione oltre i 500kg/cm² garantendo precisione dimensionale, planarità ed alta resistenza meccanica. L'estetica del prodotto è realizzata con l'innovativa Tecnologia Digitale. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1220°C.

GREEN BUILDING SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CERTIFICATA

Le piastrelle della collezione Ardesia sono ideali per l'edilizia ecosostenibile:

- Sono prodotte in stabilimenti con sistema di gestione ambientale certificato EMAS - ISO 14001.
- Partecipano all'ottenimento di crediti per la costruzione di edifici secondo la certificazione Leed.

Formato

Finitura

Colore Tipo



放射性水平A类



EN 14411





IMPRONTA
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

Ardesia



PAVIMENTO



RIVESTIMENTO



FACCIATE VENTILATE



INTERNO RESIDENZIALE



ESTERNO RESIDENZIALE



INTERNO PUBBLICO



ESTERNO PUBBLICO



TRAFFICO PESANTE

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

Conforming a norme **EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%**

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA	VALORE PRODOTTO
 Dimensioni	EN ISO 10545-2		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità	±0.75 ±0.5 ±2.0
 Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Rettificato
			±0.2 %
 Resistenza alla flessione	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	±5 %
 Sforzo di rottura		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	±0.2 %
 Resistenza all'abrasione profonda	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	±0.2 %
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato	±0.2 %
 Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1	6,8 MK-1
 Resistenza al gelo	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1	* Resistente
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Valore dichiarato	* Resistente
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato	* Resistente
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato	* Resistente
 Resistenza alla scivolosità	EN 16165	Annex A	Valore dichiarato
		Annex B	Valore dichiarato
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3	Dove richiesto	≥ 0,42 Wet



Prodotto mappato da Ongreening.
Conforme ai maggiori sistemi di rating della sostenibilità in edilizia.
Per maggiori info visita [Ongreening.com](https://www.ongreening.com)



Schede tecniche consultabili sul sito:
www.italgranitigroup.com