



ITALGRANITI

MARMO D WALL

VOCE DI CAPITOLATO
RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA


DESCRIZIONE DEL MATERIALE

Rivestimenti in Pasta bianca.

Classificate nel GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$.

Risponde a tutti i requisiti richiesti dalla UNI EN 14411 ISO 13006 APP. L

Questa collezione riproduce l'aspetto estetico dei marmi naturali, ogni colore è pertanto soggetto a variazioni cromatiche e di venatura. La gamma colore è composta da 3 luminosi marmi, ognuno ha colorazione e venatura tipica del marmo naturale da cui trae ispirazione. La collezione è completata da ricchi elementi decorativi, questo permette la realizzazione di innumerevoli soluzioni stilistiche, che variano dalle classiche, alle moderne fino al design più evoluto.

COLORI		FORMATI	SUPERFICIE	SPESSORE
	CALACATTA	RETTIFICATO 30,5x72,5	LUCIDA	11 MM
	TRAVERTINO BIANCO			
	MARFIL			

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Piastrelle in monoporosa ottenute per pressatura a secco di un impasto bianco compatto composto di argille nobili, la superficie è smaltata in satinato. Le colorazioni si ottengono grazie all'impiego di ossidi coloranti di elevata purezza. La decorazione è realizzata con l'innovativa tecnologia DIGITALE che offre una qualità estetica ineguagliabile permettendo di ricreare gli innumerevoli movimenti cromatici ed estetici della pietra con alta definizione e precisione nel dettaglio. La cottura avviene in forni monostrato a rulli ad una temperatura prossima ai 1140°C.

Formato

Finitura

Colore Tipo



ITALGRANITI

MARMO D WALL



RIVESTIMENTO

TABELLE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

CONFORME A NORME

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON Eb > 10%

CARATTERISTICA TECNICA	METODICA DI PROVA	RIFERIMENTO NORMA		VALORE PRODOTTO
 Dimensioni	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Rettificato Conforme
		(%)	(mm)	
		Lunghezza e larghezza	±0.6 ±2.0	
		Spessore	±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli	±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità	±0.5 ±2.0	
		Planarità	±0.5 ±2.0	
		Curvatura del centro	±0.5 ±2.0	
		Curvatura dello spigolo	±0.5 ±2.0	
		Svergolamento	±0.5 ±2.0	
Qualità della superficie		95% delle piastrelle esente da difetti visibili		
 Assorbimento d'acqua %	EN ISO 10545-3	Eb >10%		Conforme
 Resistenza alla flessione Sforzo di rottura	EN ISO 10545-4	sp. > = 7,5 mm: min 12 N/mm ²		Conforme
		sp. > = 7,5 mm: min 600 N		Conforme
 Coefficiente di dilatazione termica lineare	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato		7 MK ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile		Resistente
 Determinazione della resistenza al cavillo	EN ISO 10545-11	* Metodica di prova disponibile		* Resistente
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato		Resistente
		GB min.		Conforme
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali	EN ISO 10545-14	Classe 3 min.		Conforme